

令和5年4月1日

試験依頼者住所

福井県越前市塚原町24-15

試験依頼者

株式会社 フェニックス



試験委託者住所

福井県鯖江市二丁掛町第7号6番地

試験委託者

株式会社 M・T技研 中央材料研究所

試験責任者

所長 小林 宏成

試験結果報告書

材料試験の結果を別紙の通りご報告致します。

- 試験名 (RC-40)路盤材の材料試験
- 採取場所 株式会社 フェニックス 越前市下平吹町
- 試験項目 ふるい分け試験・液性塑性限界試験・突固め試験
修正CBR試験・すりへり試験・単位容積質量試験
密度及び吸水率試験


試験規格 JIS A 1102

ふるい分け試験 (路盤材料)

試験担当者: 榎田 直也

試験日	令和5年3月2日			
試料	種類	RC-40	最大寸法	40 mm
	産地	越前市下平吹町 4-1-1 他		
	採取日	令和5年3月1日		
	採取場所	骨材堆積場		
ふるい分け方法	手動	ふるい分け前の質量	15139	
ふるいの呼び寸法 (mm)	連続する各ふるいの間にとどまる試料の質量 (g)	連続する各ふるいの間にとどまる試料の質量分率 (%)	各ふるいにとどまる質量分率 (%)	各ふるいを通過する質量分率 (%)
100	0	0	0	100
80	0	0	0	100
60	0	0	0	100
50	0	0	0	100
40	459	3	3	97
30	1239	8	11	89
25	2029	13	24	76
20	1647	11	35	65
15	1599	11	46	54
13	1054	7	53	47
10	1124	7	60	40
5	1319	9	69	31
2.5	1150	8	77	23
1.2	890	6	83	17
0.6	446	3	86	14
0.4	574	4	90	10
0.3	466	3	93	7
0.15	452	3	96	4
0.075	354	2	98	2
受け皿	315	2	100	0
合計	15117	100	-	-
試験前後の質量差 (%)	0.15	粗粒率	6.02	

粒度曲線図



試験規格 JIS A 1104

骨材の単位容積質量及び実積率試験

試験担当者 : 煤田 直也

試験日			令和5年3月17日	
試料	種類	RC-40		
	産地	越前市下平吹町4-1-1他		
	採取日	令和5年3月1日		
	採取場所	骨材堆積場		
試験回数			1	2
単位容積質量	容器の質量 (kg)	(1)	6.700	6.700
	容器の容積 (l)	V	9.953	9.953
	(容器+試料)の質量 (kg)	(2)	22.845	22.831
	試料の質量=(2)-(1) (kg)	m_1	16.145	16.131
	単位容積質量 = $\frac{m_1}{V}$ (kg/l)	T	1.62	1.62
	2回の試験の平均値 (kg/l)	\bar{T}	1.62	
	平均値からの差 (規格値:0.01kg/l以下)		0.00	
実積率	試料の絶乾密度 (g/cm ³)	d_D	2.41	
	実積率 = $\frac{\bar{T}}{d_D} \times 100$ (%)	G	67.2	

試験規格 JIS A 1110

粗骨材の密度及び吸水率試験

試験担当者: 榎田 直也

試験日			令和5年3月7日	
試料	種類	RC-40		
	産地	越前市下平吹町4-1-1他		
	採取日	令和5年3月1日		
	採取場所	骨材堆積場		
試験回数			1	2
表乾密度	表乾状態の試料の質量 (g)	m_1	2972.4	2761.6
	試料とかごの水中の見掛けの質量 (g)	m_2	2185.4	2057.8
	金網かごの水中質量 (g)	m_3	398.3	398.3
	試験温度における水の密度 (g/cm^3)	ρ_w	試験水の温度 20 °C	
			0.9982	
	表乾密度 = $\frac{m_1 \times \rho_w}{m_1 - (m_2 - m_3)}$ (g/cm^3)	D_s	2.50	2.50
	2回の試験の平均値 (g/cm^3)	\bar{D}_s	2.50	
平均値からの差 (規格値:0.01 g/cm^3 以下)		0.00		
絶乾密度	絶乾状態の試料の質量 (g)	m_4	2858.8	2656.4
	絶乾密度 = $\frac{m_4 \times \rho_w}{m_1 - (m_2 - m_3)}$ (g/cm^3)	D_d	2.41	2.41
	2回の試験の平均値 (g/cm^3)	\bar{D}_d	2.41	
	平均値からの差 (規格値:0.01 g/cm^3 以下)		0.00	
見掛密度	見掛密度 = $\frac{m_4 \times \rho_w}{m_4 - (m_2 - m_3)}$ (g/cm^3)	D_d	2.66	2.66
	2回の試験の平均値 (g/cm^3)	\bar{D}_d	2.66	
吸水率	吸水率 = $\frac{m_1 - m_4}{m_4} \times 100$ (%)	Q	3.97	3.96
	2回の試験の平均値 (%)	\bar{Q}	3.97	
	平均値からの差 (規格値:0.03%以下)		0.01	

水の温度と密度					
温度 (°C)	密度 (g/cm^3)	温度 (°C)	密度 (g/cm^3)	温度 (°C)	密度 (g/cm^3)
15	0.9991	19	0.9984	23	0.9975
16	0.9989	20	0.9982	24	0.9973
17	0.9988	21	0.9980	25	0.9970
18	0.9986	22	0.9978	—	—

試験規格 JIS A 1121

ロサンゼルス試験機による粗骨材のすりへり試験

試験担当者： 榎田 直也

試験日				令和 5 年 3 月 13 日			
試料		種類		RC-40			
		産地		越前市下平吹町4-1-1他			
		採取日		令和 5 年 3 月 1 日			
		採取場所		骨材堆積場			
ふるいの寸法		ふるい分け試験		粒度区分	球の数	回転数	試験前の 各群の質量 m ₁ (g)
通る ふるい	とどまる ふるい	各群にとどまるもの 質量 (g)	質量百分率 (%)				
(mm)	(mm)	(g)	(%)	A~G	6~12	500または1000	(g)
2.5	—	3497	23				
5	2.5	1150	8				
10	5	1319	9				5000
13	10	1124	7				
15	13	1054	7				
20	15	1599	11				
25	20	1647	11				
30	25	2029	13				
40	30	1239	8				
50	40	459	3				
60	50	0	0				
80	60	—	—				
100	80	—	—				
合計		15117	100	—	8	500	5000
試験後1.7mmふるいに 残った試料の質量 (g)		m ₂		3719			
すりへり損失質量 (g)		m ₁ - m ₂		1281			
すりへり減量 (%)		$\frac{m_1 - m_2}{m_1} \times 100$		25.6			


JIS A 1205 JGS 0141	土の液性限界・塑性限界試験（測定）	
------------------------	-------------------	--

調査件名 (株)フェニックス 路盤材料試験 (RC-40) 試験年月日 令和5年3月29日
 試験者 榎田直也

試料番号(深さ)	No.7
----------	------

液性限界試験				
落下回数		—		—
含	容器 No.	—		—
	m_a g	—		—
水	m_b g	—		—
	m_c g	—		—
比	w %	—		—
	落下回数		—	—
含	容器 No.	—		—
	m_a g	—		—
水	m_b g	—		—
	m_c g	—		—
比	w %	—		—
	落下回数		—	—
含	容器 No.	—		—
	m_a g	—		—
水	m_b g	—		—
	m_c g	—		—
比	w %	—		—

塑性限界試験				
含	容器 No.	—	—	—
	m_a g	—	—	—
水	m_b g	—	—	—
	m_c g	—	—	—
比	w %	—	—	—
	液性限界 w_L %			NP
塑性限界 w_p %				NP
塑性指数 I_p				NP



特記事項

- ・ ヒモ状にならず試験不能

JIS A 1210 JGS 0711	突固めによる土の締固め試験 (測定)	
------------------------	--------------------	--

調査件名 (株)フェニックス 路盤材料試験 (RC-40) 試験年月日 令和5年3月7日

試料番号(深さ) No.7 試験者 煤田直也

試験方法	E-b	土質名称	RC-40			
試料の準備方法	乾燥法・湿潤法	ランマー質量 kg	4.5	モ ー ル ド	内径 cm	15.00
試料の使用方法	繰返し法・非繰返し法	落下高さ cm	45		高さ ¹⁾ cm	12.50
含水比	試料分取後 w_0 %	突固め回数 回/層	92		容量 V cm ³	2209
	乾燥処理後 w_f %	突固め層数 層	3		質量 m_f ²⁾ g	7450

測定 No.	1	2	3	4
(試料+モールド)質量 m_2 ²⁾ g	11976	12208	12403	12509
湿潤密度 ρ_t g/cm ³	2.049	2.154	2.242	2.290
平均含水比 w %	4.57	6.44	8.16	10.65
乾燥密度 ρ_d g/cm ³	1.959	2.024	2.073	2.070

含 水 比	容器 No.	85	87	89	91
	m_a g	1465.77	1568.72	1648.33	1525.72
	m_b g	1423.82	1503.72	1564.58	1434.20
	m_c g	503.65	489.99	533.34	574.99
含 水 比	w %	4.56	6.41	8.12	10.65
	容器 No.	86	88	90	92
	m_a g	1545.20	1460.54	1476.05	1569.13
	m_b g	1500.26	1402.27	1409.67	1468.70
含 水 比	m_c g	519.26	501.34	600.08	525.55
	w %	4.58	6.47	8.20	10.65

測定 No.	5	6	7	—
(試料+モールド)質量 m ²⁾ g	12484	12420	12350	—
湿潤密度 ρ_t g/cm ³	2.279	2.250	2.218	—
平均含水比 w %	12.08	13.51	14.79	—
乾燥密度 ρ_d g/cm ³	2.033	1.982	1.932	—

含 水 比	容器 No.	93	95	97	—
	m_a g	1460.13	1612.02	1603.72	—
	m_b g	1360.43	1490.15	1464.21	—
	m_c g	537.63	589.61	521.15	—
含 水 比	w %	12.12	13.53	14.79	—
	容器 No.	94	96	98	—
	m_a g	1687.69	1691.06	1495.24	—
	m_b g	1565.39	1560.01	1366.92	—
含 水 比	m_c g	549.80	588.31	499.12	—
	w %	12.04	13.49	14.79	—

特記事項

1) 内径15cmのモールドの場合はスペーサーディスクの高さは引く。

2) モールドの質量は底板を含む。


$$\rho_d = \frac{\rho_t}{1 + w / 100}$$

JIS A 1210 JGS 0711	突固めによる土の締固め試験 (締固め特性)
------------------------	-----------------------

調査件名 (株)フェニックス 路盤材料試験 (RC-40) 試験年月日 令和 5 年 3 月 8 日

試料番号(深さ) No.7 試験者 榎田 直也

試験方法	E-b	土質名称	RC-40						
試料の準備方法	乾燥法・湿潤法	ランマー質量 kg	4.5	土粒子の密度 p_s g/cm ³					
試料の使用方法	繰返し法・非繰返し法	落下高さ cm	45	試料調整前の最大粒径 mm					
含水比	試料分取後 w_0 %	突固め回数 回/層	92	モールド	内径 cm	15.00			
	乾燥処理後 w_1 %	突固め層数 層	3		高さ ¹⁾ cm	12.50			
測定 No.		1	2	3	4	5	6	7	8
平均含水比 w %		4.57	6.44	8.16	10.65	12.08	13.51	14.79	—
乾燥密度 p_d g/cm ³		1.959	2.024	2.073	2.070	2.033	1.982	1.932	—



特記事項

1) 内径15cmのモールドの場合はスペーサーディスクの高さは引く。
ゼロ空気間隙曲線の計算式

$$p_{dsat} = \frac{p_w}{p_w / p_s + w / 100}$$

JIS A 1211 JGS 0721	C B R 試験 (初期状態, 吸水膨張試験)
------------------------	-------------------------

調査件名 (株)フェニックス 路盤材料試験 (RC-40) 試験年月日 令和5年3月13日

試料番号(深さ) No.7 - 92 試験者 榎田 直也

試験方法	締固めた土・乱さない土	ランマー質量 kg	4.5	土質名称	RC-40		
突固め方法	E	落下高さ cm	45	自然含水比 w_n %			
試料準備	準備方法	非乾燥法・空気乾燥法	突固め回数 回/層	92	最適含水比 w_{opt} g/cm ³	9.25	
			突固め層数 層	3	最大乾燥密度 ρ_{dmax} g/cm ³	2.084	
	空気乾燥前含水比 %		モールド	内径 cm	15.00	荷重板質量 kg	5.0
	試料調整後含水比 w_0 %			高さ ¹⁾ cm	12.50	モールド容量 V cm ³	2209

供試体 No.		1		2		3		
含水比	容器 No.	73	74	75	76	77	78	
	m_a g	1691.47	1496.02	1498.85	1684.40	1691.39	1655.54	
	m_b g	1598.65	1423.10	1413.22	1586.86	1592.62	1565.48	
	m_c g	598.86	626.74	491.48	525.55	529.56	587.47	
	w_l %	9.28	9.16	9.29	9.19	9.29	9.21	
	平均値 w_l %	9.22		9.24		9.25		
密度	(試料+モールド)質量 $m_2^{(2)}$ g	12470		12524		12467		
	モールド質量 $m_1^{(2)}$ g	7445		7494		7435		
	湿潤密度 ρ_t g/cm ³	2.275		2.277		2.278		
	乾燥密度 ρ_d g/cm ³	2.083		2.084		2.085		
吸水膨張	水浸時間 (h)	時刻	変位計の読み	膨張量 mm	変位計の読み	膨張量 mm	変位計の読み	膨張量 mm
	0	3/9 10:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	1	11:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	2	12:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	4	14:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	8	18:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	24	3/10 10:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	48	3/11 10:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	72	3/12 10:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	96	3/13 10:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
試験	(試料+モールド)質量 $m_3^{(2)}$ g	12530		12575		12517		
	膨張比 r_e %	0.000		0.000		0.000		
	湿潤密度 ρ'_t g/cm ³	2.302		2.300		2.301		
	乾燥密度 ρ'_d g/cm ³	2.083		2.084		2.085		
	平均含水比 w' %	10.51		10.36		10.36		

特記事項

- 1) スペーサーディスクの高さを差引く。
- 2) モールドの質量は有孔底板を含む。

$$r_e = \frac{\text{供試体の膨張量 (mm)}}{\text{供試体の最初の高さ (125mm)}}$$

$$\rho'_t = \frac{m_3 - m_1}{V(1 + r_e/100)}$$

$$\rho'_d = \frac{\rho_d}{1 + r_e/100}$$

$$w' = \left(\frac{\rho'_t}{\rho'_d} - 1 \right) \times 100$$

JIS A 1211 JGS 0721	C B R 試験 (初期状態, 吸水膨張試験)
------------------------	-------------------------

調査件名 (株)フェニックス 路盤材料試験 (RC-40) 試験年月日 令和5年3月13日

試料番号(深さ) No.7 - 42 試験者 榎田 直也

試験方法	締固めた土・乱さない土	ランマー質量 kg	4.5	土質名称	RC-40		
突固め方法	E	落下高さ cm	45	自然含水比 w_n %			
試料準備	準備方法	非乾燥法・空気乾燥法	突固め回数 回/層	42	最適含水比 w_{opt} g/cm ³	9.25	
			突固め層数 層	3	最大乾燥密度 p_{dmax} g/cm ³	2.084	
	空気乾燥前含水比 %		モールド	内径 cm	15.00	荷重板質量 kg	5.0
	試料調整後含水比 w_0 %			高さ ¹⁾ cm	12.50	モールド容量 V cm ³	2209

供試体 No.		4		5		6		
含水比	容器 No.	79	80	81	82	83	84	
	m_a g	1552.63	1569.71	1667.13	1469.89	1557.57	1599.78	
	m_b g	1471.87	1485.16	1578.75	1390.32	1467.94	1506.68	
	m_c g	598.86	578.83	600.21	524.28	498.74	498.33	
	w_l %	9.25	9.33	9.03	9.19	9.25	9.23	
	平均値 w_l %	9.29		9.11		9.24		
密度	(試料+モールド)質量 $m_2^{(2)}$ g	12241		12251		12263		
	モールド質量 $m_1^{(2)}$ g	7425		7442		7427		
	湿潤密度 p_t g/cm ³	2.180		2.177		2.189		
	乾燥密度 p_d g/cm ³	1.995		1.995		2.004		
吸水膨張	水浸時間 (h)	時刻	変位計の読み	膨張量 mm	変位計の読み	膨張量 mm	変位計の読み	膨張量 mm
	0	3/9 10:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	1	11:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	2	12:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	4	14:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	8	18:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	24	3/10 10:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	48	3/11 10:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	72	3/12 10:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	96	3/13 10:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
試験	(試料+モールド)質量 $m_3^{(2)}$ g	12311		12326		12342		
	膨張比 r_e %	0.000		0.000		0.000		
	湿潤密度 p'_t g/cm ³	2.212		2.211		2.225		
	乾燥密度 p'_d g/cm ³	1.995		1.995		2.004		
	平均含水比 w' %	10.88		10.83		11.03		

特記事項

- 1) スペーサーディスクの高さを差引く。
- 2) モールドの質量は有孔底板を含む。

$$r_e = \frac{\text{供試体の膨張量 (mm)}}{\text{供試体の最初の高さ (125mm)}}$$

$$p'_t = \frac{m_3 - m_1}{V(1 + r_e/100)}$$

$$p'_d = \frac{p_d}{1 + r_e/100}$$

$$w' = \left(\frac{p'_t}{p'_d} - 1 \right) \times 100$$

JIS A 1211 JGS 0721	C B R 試験 (初期状態, 吸水膨張試験)
------------------------	-------------------------

調査件名 (株)フェニックス 路盤材料試験 (RC-40) 試験年月日 令和5年3月13日

試料番号(深さ) No.7 - 17 試験者 榎田 直也

試験方法	締固めた土・乱さない土	ランマー質量 kg	4.5	土質名称	RC-40
突固め方法	E	落下高さ cm	45	自然含水比 w_n %	
試料準備	非乾燥法・空気乾燥法	突固め回数 回/層	17	最適含水比 w_{opt} g/cm ³	9.25
		突固め層数 層	3	最大乾燥密度 ρ_{dmax} g/cm ³	2.084
		試験調整後含水比 w_0 %		荷重板質量 kg	5.0
		モールド	内径 cm	15.00	モールド容量 V cm ³
			高さ ¹⁾ cm	12.50	2209

供試体 No.		7		8		9		
含水比	容器 No.	85	86	87	88	89	90	
	m_a g	1664.13	1558.53	1604.45	1525.64	1595.03	1473.95	
	m_b g	1565.99	1470.60	1510.07	1439.10	1505.84	1400.11	
	m_c g	503.65	519.26	489.99	501.34	533.34	600.08	
	w_l %	9.24	9.24	9.25	9.23	9.17	9.23	
	平均値 w_l %	9.24		9.24		9.20		
密度	(試料+モールド)質量 $m_2^{(2)}$ g	12103		12062		12058		
	モールド質量 $m_1^{(2)}$ g	7466		7425		7424		
	湿潤密度 ρ_t g/cm ³	2.099		2.099		2.098		
	乾燥密度 ρ_d g/cm ³	1.921		1.921		1.921		
吸水膨張	水浸時間 (h)	時刻	変位計の読み	膨張量 mm	変位計の読み	膨張量 mm	変位計の読み	膨張量 mm
	0	3/9 10:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	1	11:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	2	12:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	4	14:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	8	18:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	24	3/10 10:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	48	3/11 10:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	72	3/12 10:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	96	3/13 10:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
試験	(試料+モールド)質量 $m_3^{(2)}$ g	12180		12151		12134		
	膨張比 r_e %	0.000		0.000		0.000		
	湿潤密度 ρ'_t g/cm ³	2.134		2.139		2.132		
	乾燥密度 ρ'_d g/cm ³	1.921		1.921		1.921		
	平均含水比 w' %	11.09		11.35		10.98		

特記事項

- 1) スペーサーディスクの高さを差引く。
- 2) モールドの質量は有孔底板を含む。

$$r_e = \frac{\text{供試体の膨張量 (mm)}}{\text{供試体の最初の高さ (125mm)}}$$

$$\rho'_t = \frac{m_3 - m_1}{V(1 + r_e/100)}$$

$$\rho'_d = \frac{\rho_d}{1 + r_e/100}$$

$$w' = \left(\frac{\rho'_t}{\rho'_d} - 1 \right) \times 100$$

JIS A 1211 JGS 0721	C B R 試験 (貫入試験)	
------------------------	-----------------	--

調査件名 (株)フェニックス 路盤材料試験 (RC-40) 試験年月日 令和5年3月13日

試料番号(深さ) No.7 - 92 試験者 榎田 直也

試験条件		水浸・非水浸		貫入速度 mm/min		1.0		荷重板質量 kg		5					
養生条件		日空气中		荷重計 No.		340782		貫入ピストンの断面積 cm ²		19.63					
		4日水浸		容量 kN		100		校正係数 $\frac{\text{MN/m}^2/\text{目盛}}{\text{kN}/\text{目盛}}$		1.000					
供試体 No.		1		供試体 No.		2		供試体 No.		3					
貫入量 mm		荷重強さ・荷重		貫入量 mm		荷重強さ・荷重		貫入量 mm		荷重強さ・荷重					
読み		平均		荷重計の読み		MN/m ²		読み		平均		荷重計の読み		MN/m ²	
1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.5	0.5	0.5	3.4	3.400	0.5	0.5	0.5	3.5	3.500	0.5	0.5	0.5	3.9	3.900	
1.0	1.0	1.0	5.8	5.800	1.0	1.0	1.0	5.7	5.700	1.0	1.0	1.0	6.7	6.700	
1.5	1.5	1.5	8.2	8.200	1.5	1.5	1.5	8.0	8.000	1.5	1.5	1.5	9.4	9.400	
2.0	2.0	2.0	10.7	10.700	2.0	2.0	2.0	10.4	10.400	2.0	2.0	2.0	12.2	12.200	
2.5	2.5	2.5	13.1	13.100	2.5	2.5	2.5	12.8	12.800	2.5	2.5	2.5	15.2	15.200	
3.0	3.0	3.0	15.4	15.400	3.0	3.0	3.0	15.0	15.000	3.0	3.0	3.0	17.9	17.900	
4.0	4.0	4.0	20.0	20.000	4.0	4.0	4.0	19.6	19.600	4.0	4.0	4.0	23.5	23.500	
5.0	5.0	5.0	23.8	23.800	5.0	5.0	5.0	23.1	23.100	5.0	5.0	5.0	27.9	27.900	
7.5	7.5	7.5	34.2	34.200	7.5	7.5	7.5	32.8	32.800	7.5	7.5	7.5	40.0	40.000	
10.0	10.0	10.0	44.2	44.200	10.0	10.0	10.0	42.0	42.000	10.0	10.0	10.0	51.7	51.700	
12.5	12.5	12.5	—	—	12.5	12.5	12.5	—	—	12.5	12.5	12.5	—	—	
貫入試験後の含水比	容器 No.	73	74	貫入試験後の含水比	容器 No.	75	76	貫入試験後の含水比	容器 No.	77	78				
	m_a g	1641.42	1610.12	m_a g	1615.03	1658.69	m_a g	1610.67	1511.79						
	m_b g	1548.54	1521.86	m_b g	1515.12	1556.24	m_b g	1512.57	1429.14						
	m_c g	598.86	626.74	m_c g	491.48	525.55	m_c g	529.56	587.47						
	w_2 %	9.78	9.86	w_2 %	9.76	9.94	w_2 %	9.98	9.82						
平均値 w_2 %	9.82		平均値 w_2 %	9.85		平均値 w_2 %	9.90								

特記事項

[1 MN/m² ≒ 10.2 kgf/cm²]

[1 kN ≒ 102 kgf]

JIS A 1211 JGS 0721	C B R 試験 (貫入試験)	
------------------------	-----------------	--

調査件名 (株)フェニックス 路盤材料試験 (RC-40) 試験年月日 令和5年3月13日

試料番号(深さ) No.7 - 42 試験者 榎田 直也

試験条件		水浸・非水浸		貫入速度 mm/min		1.0		荷重板質量 kg		5					
養生条件		日空气中		荷重計 No.		340782		貫入ピストンの断面積 cm ²		19.63					
		4日水浸		容量 kN		100		校正係数 $\frac{\text{MN/m}^2/\text{目盛}}{\text{kN}/\text{目盛}}$		1.000					
供試体 No.		4		供試体 No.		5		供試体 No.		6					
貫入量 mm		荷重強さ・荷重		貫入量 mm		荷重強さ・荷重		貫入量 mm		荷重強さ・荷重					
読み		平均		荷重計の読み		MN/m ²		読み		平均		荷重計の読み		MN/m ²	
1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000
0.5	0.5	0.5	2.7	2.700	0.5	0.5	0.5	2.6	2.600	0.5	0.5	0.5	2.5	2.500	
1.0	1.0	1.0	4.5	4.500	1.0	1.0	1.0	4.4	4.400	1.0	1.0	1.0	4.2	4.200	
1.5	1.5	1.5	6.4	6.400	1.5	1.5	1.5	6.5	6.500	1.5	1.5	1.5	5.9	5.900	
2.0	2.0	2.0	8.3	8.300	2.0	2.0	2.0	8.4	8.400	2.0	2.0	2.0	7.9	7.900	
2.5	2.5	2.5	10.3	10.300	2.5	2.5	2.5	10.3	10.300	2.5	2.5	2.5	9.7	9.700	
3.0	3.0	3.0	12.2	12.200	3.0	3.0	3.0	12.3	12.300	3.0	3.0	3.0	11.5	11.500	
4.0	4.0	4.0	16.1	16.100	4.0	4.0	4.0	16.2	16.200	4.0	4.0	4.0	15.1	15.100	
5.0	5.0	5.0	19.3	19.300	5.0	5.0	5.0	19.4	19.400	5.0	5.0	5.0	18.0	18.000	
7.5	7.5	7.5	27.4	27.400	7.5	7.5	7.5	27.6	27.600	7.5	7.5	7.5	25.3	25.300	
10.0	10.0	10.0	35.0	35.000	10.0	10.0	10.0	35.3	35.300	10.0	10.0	10.0	32.0	32.000	
12.5	12.5	12.5	—	—	12.5	12.5	12.5	—	—	12.5	12.5	12.5	—	—	
貫入試験後の含水比	容器 No.	79	80	貫入試験後の含水比	容器 No.	81	82	貫入試験後の含水比	容器 No.	83	84				
	m_a g	1699.92	1488.36	m_a g	1589.29	1496.53	m_a g	1582.80	1675.49						
	m_b g	1598.01	1404.32	m_b g	1499.95	1408.22	m_b g	1482.01	1566.82						
	m_c g	598.86	578.83	m_c g	600.21	524.28	m_c g	498.74	498.33						
	w_2 %	10.20	10.18	w_2 %	9.93	9.99	w_2 %	10.25	10.17						
平均値 w_2 %	10.19		平均値 w_2 %	9.96		平均値 w_2 %	10.21								

特記事項

[1 MN/m² ≒ 10.2 kgf/cm²]

[1 kN ≒ 102 kgf]

JIS A 1211 JGS 0721	C B R 試験 (貫入試験)	
------------------------	-----------------	--

調査件名 (株)フェニックス 路盤材料試験 (RC-40) 試験年月日 令和5年3月13日

試料番号(深さ) No.7 - 17 試験者 榎田 直也

試験条件		水浸・非水浸		貫入速度 mm/min		1.0		荷重板質量 kg		5					
養生条件		日空气中		荷重計 No.		340782		貫入ピストンの断面積 cm ²		19.63					
		4日水浸		容量 kN		100		校正係数 $\frac{\text{MN/m}^2/\text{目盛}}{\text{kN}/\text{目盛}}$		1.000					
供試体 No.		7		供試体 No.		8		供試体 No.		9					
貫入量 mm		荷重強さ・荷重		貫入量 mm		荷重強さ・荷重		貫入量 mm		荷重強さ・荷重					
読み		平均		荷重計の読み		MN/m ²		読み		平均		荷重計の読み		MN/m ²	
1	2			1	2			1	2			1	2		
0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000
0.5	0.5	0.5	1.3	1.300	0.5	0.5	0.5	1.3	1.300	0.5	0.5	0.5	1.5	1.500	1.500
1.0	1.0	1.0	2.5	2.500	1.0	1.0	1.0	2.4	2.400	1.0	1.0	1.0	2.9	2.900	2.900
1.5	1.5	1.5	3.8	3.800	1.5	1.5	1.5	3.7	3.700	1.5	1.5	1.5	4.3	4.300	4.300
2.0	2.0	2.0	4.9	4.900	2.0	2.0	2.0	4.8	4.800	2.0	2.0	2.0	5.7	5.700	5.700
2.5	2.5	2.5	6.1	6.100	2.5	2.5	2.5	6.1	6.100	2.5	2.5	2.5	7.1	7.100	7.100
3.0	3.0	3.0	7.4	7.400	3.0	3.0	3.0	7.2	7.200	3.0	3.0	3.0	8.5	8.500	8.500
4.0	4.0	4.0	9.7	9.700	4.0	4.0	4.0	9.6	9.600	4.0	4.0	4.0	11.2	11.200	11.200
5.0	5.0	5.0	12.1	12.100	5.0	5.0	5.0	11.9	11.900	5.0	5.0	5.0	13.9	13.900	13.900
7.5	7.5	7.5	16.4	16.400	7.5	7.5	7.5	15.9	15.900	7.5	7.5	7.5	19.3	19.300	19.300
10.0	10.0	10.0	19.9	19.900	10.0	10.0	10.0	19.3	19.300	10.0	10.0	10.0	24.7	24.700	24.700
12.5	12.5	12.5	—	—	12.5	12.5	12.5	—	—	12.5	12.5	12.5	—	—	—
貫入試験後の含水比	容器 No.	85	86	貫入試験後の含水比	容器 No.	87	88	貫入試験後の含水比	容器 No.	89	90				
	m_a g	1481.49	1516.88	m_a g	1636.73	1652.07	m_a g	1527.32	1561.05						
	m_b g	1388.49	1422.66	m_b g	1530.02	1545.18	m_b g	1434.01	1470.68						
	m_c g	503.65	519.26	m_c g	489.99	501.34	m_c g	533.34	600.08						
	w_2 %	10.51	10.43	w_2 %	10.26	10.24	w_2 %	10.36	10.38						
平均値 w_2 %	10.47		平均値 w_2 %	10.25		平均値 w_2 %	10.37								

特記事項

[1 MN/m² ≒ 10.2 kgf/cm²]

[1 kN ≒ 102 kgf]


JIS A 1211 JGS 0721	C B R 試験 (室内試験結果)
------------------------	-------------------

調査件名 (株)フェニックス 路盤材料試験 (RC-40) 試験年月日 令和5年3月13日

試料番号(深さ) No.7 - 92 試験者 榎田 直也

試験方法	締固めた土 ・ 乱さない土	ランマー質量 kg	4.5	土質名称	RC-40	
突固め方法	E	落下高さ cm	45	空気乾燥前含水比 %		
試料の準備方法	非乾燥法 ・ 空気乾燥法	突固め回数 回/層	92	自然含水比 w_n %		
試験条件	水浸 ・ 非水浸	突固め層数 層	3	最適含水比 w_{opt} g/cm ³	9.25	
養生条件	日 空 気 中 4 日 水 浸	モールド	内径 cm	15.00	最大乾燥密度 ρ_{dmax} g/cm ³	2.084
			高さ ¹⁾ cm	12.50		

供 試 体		No.	1	2	3
吸水膨張試験	前	含水比 w g	9.22	9.24	9.25
		乾燥密度 ρ_d g	2.083	2.084	2.085
	後	膨張比 r_e g/cm ³	0.000	0.000	0.000
		平均含水比 w' g/cm ³	10.51	10.36	10.36
		乾燥密度 ρ'_d g/cm ³	2.083	2.084	2.085
貫入試験	試験後の含水比 w_2 %		9.82	9.85	9.90
	貫入量2.5mmにおけるCBR %		97.8	95.5	113.4
	貫入量5.0mmにおけるCBR %		119.6	116.1	140.2
	C B R %		119.6	116.1	140.2



平均 C B R %	125.3
------------	-------

特記事項

- 1) スパースーディスクの高さを差引く。

[1 MN/m² ≒ 10.2 kgf/cm²]

[1 kN ≒ 102 kgf]

貫入量 mm	2.5	5.0	
荷重強さ	供試体 No. 1	13.10	23.80
	供試体 No. 2	12.80	23.10
	供試体 No. 3	15.20	27.90
標準荷重強さ MN/m ²	6.9	10.3	
標準荷重 kN	13.4	19.9	


JIS A 1211 JGS 0721	C B R 試験 (室内試験結果)
------------------------	-------------------

調査件名 (株)フェニックス 路盤材料試験 (RC-40) 試験年月日 令和5年3月13日

試料番号(深さ) No.7 - 42 試験者 榎田 直也

試験方法	締固めた土・乱さない土	ランマー質量 kg	4.5	土質名称	RC-40	
突固め方法	E	落下高さ cm	45	空気乾燥前含水比 %		
試料の準備方法	非乾燥法・空気乾燥法	突固め回数 回/層	42	自然含水比 w_n %		
試験条件	水浸・非水浸	突固め層数 層	3	最適含水比 w_{opt} g/cm ³	9.25	
養生条件	日空气中 4日水浸	モールド	内径 cm	15.00	最大乾燥密度 ρ_{dmax} g/cm ³	2.084
			高さ ¹⁾ cm	12.50		

供試体 No.		4	5	6	
吸水膨張試験	前	含水比 w g	9.29	9.11	9.24
		乾燥密度 ρ_d g	1.995	1.995	2.004
	後	膨張比 r_e g/cm ³	0.000	0.000	0.000
		平均含水比 w' g/cm ³	10.88	10.83	11.03
貫入試験		乾燥密度 ρ'_d g/cm ³	1.995	1.995	2.004
	試験後の含水比 w_2 %	10.19	9.96	10.21	
	貫入量2.5mmにおけるCBR %	76.9	76.9	72.4	
	貫入量5.0mmにおけるCBR %	97.0	97.5	90.5	
C B R %		97.0	97.5	90.5	



平均 C B R %	95.0
------------	------

特記事項
1) スパースーディスクの高さを差引く。

[1 MN/m² ≒ 10.2 kgf/cm²]
[1 kN ≒ 102 kgf]

貫入量 mm	2.5	5.0	
荷重強さ	供試体 No. 4	10.30	19.30
	供試体 No. 5	10.30	19.40
	供試体 No. 6	9.70	18.00
標準荷重強さ MN/m ²	6.9	10.3	
標準荷重 kN	13.4	19.9	


JIS A 1211 JGS 0721	C B R 試験 (室内試験結果)
------------------------	-------------------

調査件名 (株)フェニックス 路盤材料試験 (RC-40) 試験年月日 令和5年3月13日

試料番号(深さ) No.7 - 17 試験者 榎田 直也

試験方法	締固めた土・乱さない土	ランマー質量 kg	4.5	土質名称	RC-40	
突固め方法	E	落下高さ cm	45	空気乾燥前含水比 %		
試料の準備方法	非乾燥法・空気乾燥法	突固め回数 回/層	17	自然含水比 w_n %		
試験条件	水浸・非水浸	突固め層数 層	3	最適含水比 w_{opt} g/cm ³	9.25	
養生条件	日空气中 4日水浸	モールド	内径 cm	15.00	最大乾燥密度 ρ_{dmax} g/cm ³	2.084
			高さ ¹⁾ cm	12.50		

供試体 No.		7	8	9	
吸水膨張試験	前	含水比 w g	9.24	9.24	9.20
		乾燥密度 ρ_d g	1.921	1.921	1.921
	後	膨張比 r_e g/cm ³	0.000	0.000	0.000
		平均含水比 w' g/cm ³	11.09	11.35	10.98
貫入試験		乾燥密度 ρ'_d g/cm ³	1.921	1.921	1.921
	試験後の含水比 w_2 %	10.47	10.25	10.37	
	貫入量2.5mmにおけるCBR %	45.5	45.5	53.0	
	貫入量5.0mmにおけるCBR %	60.8	59.8	69.8	
C B R %		60.8	59.8	69.8	



平均 C B R %	63.5
------------	------

特記事項

- 1) スパースーディスクの高さを差引く。

[1 MN/m² ≒ 10.2 kgf/cm²]

[1 kN ≒ 102 kgf]

貫入量 mm	2.5	5.0	
荷重強さ	供試体 No. 7	6.10	12.10
	供試体 No. 8	6.10	11.90
	供試体 No. 9	7.10	13.90
標準荷重強さ MN/m ²	6.9	10.3	
標準荷重 kN	13.4	19.9	

